

Exterior Silver 40

Lichtdurchlässigkeit	36 %
Lichtreflexion nach außen	37 %
Lichtreflexion nach innen	40 %
Blendschutzfaktor	60 %
Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie	26 %
Reflexion der Gesamtsonnenenergie nach außen	44 %
Absorption der Gesamtsonnenenergie	30 %
Abschirmgrad	0.40
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0.35
U-Wert	1.01
UV Zurückweisung	≥ 99 %
Emissivität	0.74
LSG-Verhältnis	1.01
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	65 %
IR Zurückweisung	86 %
Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)	72 %

